

Poliuretano® Spray **S-303HFO-W**

Isocianato **H**

DESCRIPTION

Système de polyuréthane en deux composants (polyol et isocyanate) formulé pour obtenir des mousses rigides d'isolation thermique à cellules fermées, projetables sur site.

Le système **Poliuretano® Spray S-303HFO-W** a été développé en utilisant la 4^{ème} génération d'agents moussants (**HFO**) qui présentent très faible Pouvoir de réchauffement global (PRG) et Pouvoir d'appauvrissement de la couche d'ozone (PAO) nul.

COMPOSANTS

COMPOSANT A: **Poliuretano Spray S-303HFO-W**
Mélange des polyols avec additifs catalyseurs retardateurs de flamme et agents moussants (HFO).

COMPOSANT B: **ISOCIANATO H**
MDI polymérique (Diisocyanate diphenyl méthane).

UTILISATIONS

Le système **Poliuretano® Spray** est mis en oeuvre par projection au moyen d'une machine de mélange haute pression avec équipement de chauffage, rapport de mélange 1/1 en volume. Leur principal domaine d'application est l'isolation thermique de bâtiments, logements (cloisons, sols et plafonds), constructions industrielles, bâtiments agricoles et sa densité appliquée est 33-43 g/l.

Avantages du Système Mousse de Polyuréthane Projeté :

- Suppression totale des ponts thermiques. L'isolation ne présente aucun joint ou fissure puisqu'il s'agit d'un système continu.
- Très bonne adhérence sur les supports. Ne nécessite ni colle, ni adhésif lors de la mise en place.
- Isolation et imperméabilisation en une seule action. Cette particularité est due à la structure de la mousse : les cellules fermées étanches à l'eau et l'application en continu qui évite les joints.
- Mobilité de mise en oeuvre : Il est possible d'intervenir rapidement sur n'importe quel chantier sans avoir à transporter ni à stocker au préalable des produits volumineux et fragiles comme le sont d'autres matériaux isolants.
- En comparaison avec d'autres matériaux, les performances thermiques du système diminuent les épaisseurs nécessaires et augmentent les surfaces habitables.

CONDITIONS D'UTILISATIONS

Pour la préparation et l'application des systèmes **Poliuretano® Spray**, il est conseillé de tenir compte des recommandations sur l'application des matériaux d'isolation de l' AISLA (www.aisla.org).

La cavitation des pompes peut provoquer un décalage du rapport de mélange polyol/isocyanate engendrant une mousse de mauvaise qualité. Afin d'éviter un tel problème, les fournisseurs d'équipement préconisent des pompes séparées.

Page 1 de 5

Argent 3 - 08755 Castellbisbal (Barcelona)
Tel. (34) 93 6821300 – Fax (34) 93 6820975
www.synthesiainternacional.com / cservice@synthesia.com



Poliuretano® Spray
S-303HFO-W

Isocianato
H

Les surfaces doivent être propres, sèches et sans traces de poussières ou de graisse pour permettre une bonne adhérence de la mousse sur le support ; dans le cas d'un support métallique, il doit être exempt de toute trace d'oxydation. Pour garantir une adhérence parfaite sur surface métallique avec une densité appliquée minimum de 37 kg/m³, il est recommandé d'utiliser un primaire approprié.

Les performances de la mousse dépendent d'une grande quantité de facteurs tels que :

- Conditions atmosphériques : la température et l'humidité ambiantes et du support, ainsi que d'autres facteurs environnementaux (vent,...)
- Réglage de l'équipement, contrôle du rapport de mélange.
- Mode de mise en œuvre : vertical, horizontal, plafonds.
- Process d'application : épaisseur de revêtement, de dépôt, application d'un vernis

INSTRUCTIONS GENERALES

L'épaisseur projetée est parfaitement contrôlable et peut être ajustée en jouant sur la vitesse d'application et/ou sur les dimensions de la chambre de mélange du pistolet ; l'épaisseur doit être comprise entre 10 et 20 mm.

Pour une épaisseur donnée, plus le nombre de couches est faible, meilleures sont les performances de la mousse. Néanmoins, des couches projetées d'une épaisseur supérieure à 20 mm pourraient favoriser l'apparition de cloques et provoquer d'autres phénomènes liés à l'exothermie importante de la réaction.


Sur surface froide, la première couche peut réagir plus lentement et son expansion n'est pas généralement de 100%. Cette première couche est alors un vernis de chauffage, qui préchauffe la surface permettant d'optimiser la croissance de la deuxième couche.

La température préconisée pour les tuyaux est de 30°C à 40°C, en fonction des conditions d'application. La pression initiale de consigne recommandée est de 800-1200 psi. La température du support de projection ne doit pas être inférieure à 5°C et la température du composant est de 20 à 30 °C.

Dans des conditions particulièrement défavorables (support froid, basse température, humidité relative importante, ...), il est possible d'ajouter un **activateur 7014** à hauteur un 2 % dans le polyol, agiter mécaniquement le fût après ajout pour une meilleure homogénéisation (variation du temps de crème **-tc-** et du temps de gel **-tg-** en fonction du pourcentage d'activateur ajouté, voir graphique joint).

Dans le cas de l'addition d'un autre catalyseur que celui préconisé par Synthesia Internacional, S.L.U., Synthesia Internacional, S.L.U. ne saurait être, en aucun cas, tenu pour responsable de toute propriété non-conforme de la mousse ou de tout dysfonctionnement lors du process.

% Activateur



Poliuretano® Spray S-303HFO-W

Isocianato H

PROTECTION DE LA MOUSSE

Les mousses rigides Polyuréthanes projetées en extérieur foncent et se fragilisent sous l'action des rayonnements UV. C'est pourquoi, toutes les mousses prévues pour être utilisées dans ces conditions doivent être protégées par un revêtement approprié (acryliques, butyle-caoutchouc, vinyliques, goudrons, polyuréthanes mono- ou bi-composants.). Synthesia Internacional, S.L.U., met à disposition un revêtement acrylique (AQ 3300), et des polyuréthanes ou polyurées bi-composant POLIURETAN® URESPRAY (Système F-75 ou F-100). Le revêtement idéal est celui qui présente les propriétés suivantes :

- a.- Propriétés physiques:**
- Résistance chimique et tenue aux conditions extérieures.
 - Bonne résistance à la traction.
 - Bonne adhérence sur la mousse.
 - Résistance aux rayonnements UV.
- b.- Conditions d'application:**
- Séchage rapide.
 - Possibilité de projection.

PROPRIETES SPECIFIQUES DES COMPOSANTS

Propriétés	Unités	H	S-303HFO-W
Poids spécifique 20°C	g/cm ³	1,23	1,14
Viscosité	cPs	150-250 (25°C)	300-500 (22°C)
Contenu NCO	%	30-32	-

REACTIVITE

Mesures effectuées à 22°C, dans le respect du rapport de mélange. Les tests sont effectués selon les standards internes (MANS-01).

Rapport de mélange A / B: 100/100 en volume
100/100 ± 4 en poids

Propriétés	Unités	S-303HFO-W
Temps de crème	s	3 ±1
Temps de gel	s	6 ±2
Temps de tact	s	8 ±3
Densité libre	g / l	33 ±3

Poliuretano® Spray
S-303HFO-W

Isocianato
H

PROPRIETES DE LA MOUSSE

Caractéristiques		Unités	S-303HFO-W
Masse volumique	EN 1602	kg/m ³	33-43
Niveau du pourcentage de cellules fermées	ISO-4590	%	≥90
Coef. Conductivité Thermique 10°C initial	EN 12667	W/m °K	0,022
Résistance à la compression	EN 826	KPa	≥150
Stabilité dimensionnelle -20°C (24h)	EN 1604	% Vol.	<1

HYGIENE ET SECURITE

Le système **Poliuretano® Spray** ne présente pas de risque significatif s'il est utilisé correctement. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Les instructions données dans la fiche de données sécurité doivent être suivies tout au long de la mise en œuvre.

CONDITIONNEMENT

Normalement, les produits sont fournis en fûts métalliques de 220 litres non-consignés (bleu pour partie A – polyol - et noir pour partie B - isocyanate).

STOCKAGE

TRES IMPORTANT: Les composants du système Poliuretano® Spray sont sensibles à l'humidité et doivent être stockés en fûts ou containers hermétiquement fermés La température de stockage doit être maintenue entre +5 et +35°C. Les températures plus basses augmentent significativement la viscosité des polyols, augmentant les difficultés d'application et pouvant générer des cristallisations au sein de l'isocyanate. Des températures plus hautes peuvent altérer les polyols, perte d'agent moussant, augmentation de la consommation et gonflement des bidons, ainsi qu'un moussage incontrôlé quand la canne de la pompe est plongée dans le fût. Afin d'éviter ces problèmes, il est recommandé de laisser reposer les emballages un certain temps dans un local frais et ventilé avant utilisation.

Dans le cas où les emballages sont livrés avec des bouchons de plastique blanc, ces bouchons doivent être retirés avec une attention particulière car ils sont plus fragiles que les bouchons métalliques.

Pour conserver les propriétés des systèmes, les emballages non utilisés doivent être maintenus hermétiquement fermés.

Stockés correctement, la durée de vie avant ouverture du composant A – polyol – est de 4 mois et la durée de vie avant ouverture du composant B – isocyanate – est de 9 mois.

Poliuretano® Spray
S-303HFO-W

Isocianato
H

ANNEXE : INCIDENT DE MISE EN ŒUVRE

Notre service technique et commercial est à votre disposition pour répondre à toutes les interrogations que vous vous posez lors de la mise en œuvre du produit. Néanmoins, les problèmes les plus fréquemment rencontrés sont listés ci-dessous :

Problème	Origine Probable	Solution envisagée
Projection irrégulière.	Aiguille du pistolet mal ajustée ou résidu dans la chambre de mélange.	Démontage, nettoyage du pistolet et de la chambre de mélange.
Projection avec des veines de couleur.	Non- ou mauvais mélange. Obstruction sur un des composants, variation de viscosité...	Vérifier les pressions, le rapport de mélange, éviter les fuites, nettoyer les conduites, ajuster les températures.
Faible croissance de la mousse. Projection faible et fermée	Trop forte viscosité des composants: Produits trop froids.	Augmenter les températures et les pressions.
Projection ouverte, formation de brouillard.	Trop d'air dans la pointe du pistolet. Pression de mélange excessive.	Diminuer le passage de l'air. Réduire un peu la pression.
Le système est trop long à réagir, défaut d'accroche.	Support froid.	Augmenter la température des tuyaux d'alimentation.
Système trop rapide, finition irrégulière avec brouillard.	Excès de pression.	Réduire la pression au mélange et dans le pistolet.
Formation de granulés et obstruction du pistolet.	Température trop élevée.	Réduire la température des tuyaux d'alimentation.
Cloques, grosses bulle, délaminage entre les couches	Couches de dépôt trop épaisses.	Déposer en couches plus minces